



# FROSCHTAL IP

## Ref. 6123

Protector fungicida para el tratamiento preventivo de madera frente a hongos cromógenos y mohos. Se trata de un producto industrial, para aplicar en aserraderos, a través de baño de inmersión, continuo o pulverizado.

El producto se suministra concentrado y se debe preparar una dilución en agua en el tanque de tratamiento.

Para favorecer la entrada de mezcla de tratamiento es recomendable sumergir los paquetes de madera totalmente rastrelados (embarrotados).

La madera una vez tratada debe mantenerse bajo techado y en una zona ventilada.

### Descripción

Producto estabilizado en forma de concentrado emulsionable (EC), forma un baño de tratamiento blanco lechoso al mezclarse con el agua.

### Propiedades físicas

Principio activo	Ácido Bórico IPBC Propiconazole
Olor	Característico
Densidad	1.00+/-0.03 grs/cm <sup>3</sup> (20°C)
Punto de inflamación	No inflamable
Estabilidad al frío	-5 °C
pH (2%)	6-8
Concentración en materia activa	19%

### Dosificación

Recomendamos aplicar de 1.5 a 3 % en agua. Aún así, para determinar la dosis exacta, debemos consultar al servicio técnico, debido a que diversos factores deben ser considerados para establecer la dosis adecuada, tal como:

- Destino final de la madera (palets, cajas para embalar, etc..)
- Tiempo de inmersión en el baño.
- Tipo de apilamiento.
- Área geográfica del aserradero
- Periodo de tiempo que la madera esta a la intemperie.
- Estado de la madera antes del tratamiento.
- Contaminación el baño de tratamiento (suciedad, polvo, tierra, serrines)
- Estos dos últimos factores pueden variar la concentración de la solución, muy importante comprobar la mezcla con regularidad.

### Hoja de Seguridad

Esta disponible la hoja de seguridad, para poder seguir las normas a aplicar.

### Precauciones

Utilizar gafas y botas de protección durante la manipulación.

En caso de contacto accidental con la piel, debe lavarse abundantemente con agua.

### Presentación:

Bidón de 60 kg, bidón 200 kg y Contenedores 1.000 kg

### Asistencia Técnica

Nuestro Servicio de Asistencia Técnica (S.A.T.) ofrece un control periódico de muestras del baño de tratamiento de cada cliente, dando posterior información sobre los resultados de la concentración, etc.

**Normativa legal:** Cumple con las directivas 98/8 CE en cuanto a sustancias activas notificadas. Directiva de productos Biocidas (BPD) grupo 8 (Protectores de Madera)

Nº registro: 07-08-04642

Edición 12 de noviembre del 2007

Ref-FRC 565

## FROSCHEMIE, S.L.

Pol. Ind. Can Humet de Dalt

C/ Pintor Vila Cinca, 18-A

Polinyà – Barcelona

Tel. 93 713 16 63

Fax. 93 713 15 53

E-mail: [frosch@froschemie.com](mailto:frosch@froschemie.com)

