



ULTRAWOOD

Ref. FR 6208

Características

Sistema preservante hidrófugo para productos de madera, expuesto a al interperie. Ultrawood mejora excepcionalmente el rendimiento de la madera tratada en servicio, sin interferir con la protección a largo plazo contra la pudrición e insectos aportados en las sales CCA, CCB o ACQ.

Propiedades

- Aumento de la estabilidad dimensional, caracterizada por menor agrietamiento, fisuración y corte.
- Provoca el “perleo” del agua.
- Menor “tirada” de los clavos.
- Reduce la corrosión de los clavos.
- Reduce e deslavado de las sales, a la salida del autoclave.

Modo de empleo

- Se adiciona Ultrawood al 3% sobre la solución a preparar de CCA, CCB o ACQ.
- Orden de adición: 1º Agua. 2º CCA, CCB o ACQ, 3º Ultrawood.


Propiedades físico – químicas:

Ph	6 - 8
Densidad (ISO 2811)	0,91 +/- 0,03 g/cm3

Presentación:

- Bidón 60 kg
- Contenedores IBC de 1.000 kg

Edición 15 de Mayo de 2005
Ref. FRC 506



ADITIVOS ACQ / SALES

FROSCH CHEMIE, S.L.

Pol. Ind. Can Humet de Dalt
C/ Pintor Vila Cinca, 18-A
Polinyà – Barcelona
Tel. 93 713 16 63
Fax. 93 713 15 53
E-mail: frosch@froschemie.com

