



Mouldex

Ref. FR 6227

Características:

Aditivo para ACQ, y mezclas ACQ / Ultrawood. Evita la aparición de moho en la madera tratada con ACQ, durante el periodo de almacenamiento de dicha madera.

La aparición de moho en la madera impregnada, o incluso en madera no impregnada, depende totalmente del clima, condiciones de almacenamiento y periodo de dicho almacenamiento

Por tanto después de valorar las anteriores condiciones debemos considerar una u otra dosificación.

Dosificación:

Riesgo leve. 1 litro por cada 1.000 de mezcla	0,1 %
Riesgo Medio 2 litros por cada 1.000 de mezcla	0,2 %
Riesgo Elevado 3 litros por cada 1.000 de mezcla	0,3 %

Características Técnicas:

Mezcla de 5 – Cloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one y 2 methyl-4-isothiazolin-3-one estabilizado en base acuosa.

Presentación:

Bidones 25 litros plástico (boca pequeña)

Bidones 200 litros plásticos (2 bocas)

FROSCHEMIE, S.L.

Pol. Ind. Can Humet de Dalt

C/ Pintor Vila Cinca, 18-A

Polinyà – Barcelona

Tel. 93 713 16 63

Fax. 93 713 15 53

E-mail: frosch@froschemie.com



Edición 01 de Marzo de 2005

Ref. FRC 500