



Mouldex Plus

Ref. FR 6239

Características:

Aditivo para ACQ, y mezclas ACQ / Ultrawood. Evita la aparición de moho en la madera tratada con ACQ, durante el periodo de almacenamiento de dicha madera, en los casos en que la madera deba permanecer estacionada un periodo largo de tiempo en situación de riesgo.

La aparición de moho en la madera impregnada, o incluso en madera no impregnada, depende totalmente del clima, condiciones de almacenamiento y periodo de dicho almacenamiento

Por tanto después de valorar las anteriores condiciones debemos considerar una u otra dosificación.

Propiedades Físico-Químicas:

Apariencia	Líquido amarillo verdoso cristalino
Densidad	1,05 +/-0,2 g/ml
Olor	Característico
Solubilidad	Agua y solvente polares

Dosificación:

4 litro por cada 1.000 de mezcla	0,4 %
----------------------------------	-------

Características Técnicas:

5 cloro-2 methyl.4 isothiazolin.3ona
2 methyl 4-isothiazolin3ona
N octal isothiazolin.3.ona carbendazin

Presentación:

Bidones 25 litros plástico (boca pequeña)
Bidones 200 litros plásticos (2 bocas)

FROSCH CHEMIE, S.L.

Pol. Ind. Can Humet de Dalt
C/ Pintor Vila Cinca, 18-A
Polinyà – Barcelona
Tel. 93 713 16 63
Fax. 93 713 15 53
E-mail: frosch@froschemie.com

