



Froschfarbe Marrón

(Ácido)

SERIE 6800. PIGMENTOS Y COLORANTES



FROSCH CHEMIE, S.L.

Pol. Ind. Can Humet de Dalt
C/ Pintor Vila Cinca, 18-A
Polinyà – Barcelona
Tel. 93 713 16 63
Fax. 93 713 15 53
E-mail: frosch@froschemie.com



Ref. FR 6851

Características

Base colorante estabilizada en base acuosa de elevada concentración. Totalmente estable en soluciones de sales de tipo CCA, CCB y CC

Propiedades

La madera impregnada en autoclave mediante soluciones coloreadas con FR 6851 adquiere un color pardo-marrón estable a la intemperie. Recomendamos impregnar las maderas una vez cepilladas.

Dosificación / modo de empleo

Recomendamos añadir un 0,6% sobre la solución de Sales CCA, CCB o CC.

Proceso de adición: dosificar el FR 6851 sobre la solución del autoclave y mantener en recirculación durante 10 – 15 minutos.

Siempre que sea posible es recomendable prediluir e FR 6851 al 50% en agua antes de añadirlo a la solución del autoclave.

Almacenamiento

Mantener el producto en lugar seco, protegido de la intemperie.

Presentación

- Bidón 25 kg
- Contenedores IBC de 1.000 kg

Edición 4 de Octubre de 2005
Ref. FRC 559