



# Colorpro Marrón

(Básico)

SERIE 6800. PIGMENTOS Y COLORANTES



## FROSCH CHEMIE, S.L.

Pol. Ind. Can Humet de Dalt  
C/ Pintor Vila Cinca, 18-A  
Polinyà – Barcelona  
Tel. 93 713 16 63  
Fax. 93 713 15 53  
E-mail: [frosch@froschemie.com](mailto:frosch@froschemie.com)



## Ref. FR 6854

### Características

Base colorante estabilizada en base acuosa de elevada concentración. Totalmente estable en soluciones de sales de tipo ACQ

### Propiedades

La madera impregnada en autoclave mediante soluciones coloreadas con FR 6854 adquiere un color pardo-marrón estable a la interperie. Recomendamos impregnar las maderas una vez cepilladas.

### Dosificación / modo de empleo

Recomendamos añadir un 0,2 % - 0,6% dependiendo de las absorciones de la madera sobre la solución de Sales ACQ.

Proceso de adición: dosificar el FR 6854 sobre la solución del autoclave y mantener en recirculación durante 10 – 15 minutos.

Siempre que sea posible es recomendable prediluir e FR 6854 al 50% en agua antes de añadirlo a la solución del autoclave.

### Almacenamiento

Mantener el producto en lugar seco, protegido de la Intemperie.

### Presentación

- Bidón 25 kg
- Contenedores IBC de 1.000 kg

Edición 4 de Octubre de 2005  
Ref. FRC 560