

**FR 6855 FROSCHFARBE VERDE 1000/C***Ficha Técnica* / Technical Sheet / *Fiche Technique*

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. <i>Principios activos:</i>   | <i>Colorante Verde Concentrado</i>                 |
| Active ingredients:             | Concentrated green dye                             |
| Principes Actifs:               | Colorant vert concentré                            |
| 2. <i>Olor:</i>                 | <i>Característico</i>                              |
| Odour:                          | Characteristic                                     |
| Odeur:                          | Caractéristique                                    |
| 3. <i>Densidad:</i>             | <i>0.960±0.02g/cm<sup>3</sup></i>                  |
| Density:                        |  |
| Densité:                        |  |
| 4. <i>Viscosidad:</i>           | <i>Máx. 100 mPa.s</i>                              |
| Viscosity:                      |  |
| Viscosité:                      |  |
| 5. <i>Valor de pH:</i>          | <i>2 ± 1</i>                                       |
| pH value:                       | 2 ± 1  |
| Valeur pH:                      | 2 ± 1  |
| 6. <i>Punto de inflamación:</i> | <i>No inflamable, solución acuosa</i>              |
| Flash point:                    | Non-flammable, water solution                      |
| Point d'inflammation:           | Ininflammable, solution aqueuse                    |
| 7. <i>Solubilidad en agua:</i>  | <i>Miscible</i>                                    |
| Solubility in water:            | Miscible   |
| Soluble dans l'eau:             | Miscible   |
| 8. <i>Dosificación:</i>         | <i>500 g/m<sup>3</sup> de tablero capa externa</i> |
| Titration:                      | 500 g/m <sup>3</sup> of chipboard external layer   |
| Dosage:                         | 500 g/m <sup>3</sup> de tableau couche externe     |

Las indicaciones se basan en las informaciones y experiencias actuales. Sus informaciones no significan garantía de propiedades.

**FROSCH CHEMIE, S.L**

C/ Pintor Vila Cinca, 18 - Pol. Ind. Can Humet de Dalt - 08213 - POLINYÀ - BARCELONA (SPAIN)  
Telf: + 34 937 131 663 - Fax: + 34 937 131 553 - Email: frosch@froschemie.com